

Acrylic Top Coat 180

丙烯酸面漆180

| 产品说明 | <p>丙烯酸面漆180 是一款丙烯酸树脂面漆，通过溶剂蒸发干燥，具有出色的附着力、耐候性能及优异的保色性。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标志漆配方 • 出色的附着力 • 优异的耐候性能 • 卓越的保色性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|--|--|--|------|------|------|------|------|---|---|---|
| 建议使用范围 | <p>适用于需要醒目标记并具有优异耐候性能的钢材结构。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 船或火车上的烟囱 • 船体外壳 • 钢铁制门 • 集装箱标志漆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品指标 | <p>面漆：高光，半光，无光 颜色：多种色彩可供选择 体积固体含量： 50±2% 重量固体含量： 64±2% VOC含量（理论值）： 451 g/L 湿膜厚度： 80-120微米 干膜厚度： 40-60微米 理论涂布率： 10m²/L @50微米干膜厚度</p> <p>干燥时间表（湿膜厚度： 75微米， 50%相对湿度）</p> <table border="1" data-bbox="483 1122 1422 1384"> <thead> <tr> <th></th> <th>10°C</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指 触 干：</td> <td>60 分钟</td> <td>40 分钟</td> <td>30 分钟</td> </tr> <tr> <td>指 压 干：</td> <td>3 小时</td> <td>2 小时</td> <td>1.5 小时</td> </tr> <tr> <td>硬 干：</td> <td>7 小时</td> <td>6 小时</td> <td>5 小时</td> </tr> <tr> <td>重涂间隔：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最 短：</td> <td>8 小时</td> <td>7 小时</td> <td>6 小时</td> </tr> <tr> <td>最 长：</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | 10°C | 20°C | 30°C | 指 触 干： | 60 分钟 | 40 分钟 | 30 分钟 | 指 压 干： | 3 小时 | 2 小时 | 1.5 小时 | 硬 干： | 7 小时 | 6 小时 | 5 小时 | 重涂间隔： | | | | 最 短： | 8 小时 | 7 小时 | 6 小时 | 最 长： | - | - | - |
| | 10°C | 20°C | 30°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指 触 干： | 60 分钟 | 40 分钟 | 30 分钟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指 压 干： | 3 小时 | 2 小时 | 1.5 小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硬 干： | 7 小时 | 6 小时 | 5 小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重涂间隔： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 短： | 8 小时 | 7 小时 | 6 小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 长： | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>闪点： 24.5°C 储存时间： 24个月，未开封，0°C至40°C室内储存。 稀释剂： R2K4 稀释比： 体积比0-8 %</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包装规格 | <p>18L 置于20L的桶</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工条件 | <p>温度： 最低0°C 相对湿度： 不高于90%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工设备 | <p>无气喷涂枪嘴尺寸 No. GRACO 719, 721 （供参考） 油漆输出压力 12.0 – 15.0 MPa 粘度 50 秒 (Ford Cup No.4)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全注意事项 | <p>使用之前应查阅材料安全数据表。 发表的技术数据和使用说明可能会随时改动而无法及时通知。 欲得到更多的技术数据和使用指导，请与您所在地的宣伟(Sherwin-Williams)代表联系。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

声明：本说明书的内容都是从英文版本翻译过来的，如有争议或中文与英文不符之处，请以英文版本为主。