



KEM KROMIK TOPCOAT 800

醇酸面漆800

产品说明

KEM KROMIK TOPCOAT 800 是一种中油度醇酸树脂通用磁漆。它干燥速度快，室内和室外环境均可使用。

建议使用范围

KEM KROMIK TOPCOAT 800 在经过表面处理的金属或者混凝土底材上以及工业维护中使用。

- 室内、外的通用保护漆
- 高性价比用机械设备的面漆
- 支撑装置
- 固定装置
- 安全通道
- 泵
- 木制地板
- 钢结构
- 管架
- 通道
- 安全色或管道标识漆
- 墙面和天花板
- 设备
- 输送机
- 窗框
- 安全色标记
- 栏杆
- 通风机
- 管道标识

产品指标

漆膜光泽：高光
颜色：广泛的颜色可供选择，包括安全色
体积固体含量：51%±2%
VOC：428 g/L
湿膜厚度：78-118微米
干膜厚度：40-60微米
理论涂布率：10.2m²/L @50微米干膜厚度
注意：刷涂和辊涂仅限于修补之用。

干燥时间表（湿膜厚度：100微米，50%相对湿度）

	15°C	25°C	35°C
指 触 干：	60 分钟	50 分钟	45 分钟
可 搬 运：	4 小时	2 小时	1 小时
全 固 化：	7 天	7 天	7 天
重涂间隔：			
最 短：	4 小时	2 小时	1 小时
最 长：	3 个月	3 个月	3 个月

如果超过最长涂装间隔时间，应打磨表面后再重涂。

干燥时间受温度、湿度和膜厚变化影响。

产品存放有效期：12个月，不开封，25°C室内储存。

闪点：28°C，闭杯，混合后。

稀释剂/清洗剂：R1K4

包装规格

20L装在20L桶

施工条件

温度：最低4.4°C，最高43°C（空气，材料和施工表面）
至少要高于露点3°C
相对湿度：不高于85%



KEM KROMIK TOPCOAT 800

醇酸面漆800

施工设备

稀释剂/清洁剂

稀释剂R1K4

如需使用其它稀释剂，请咨询当地宣伟代表。

高压无气喷涂

泵..... 45:1 最小

压力 3600 psi最小

管径 3/8"内径 (9.5mm)

滤网 无

稀释率 根据需要，最多至体积的10%

常用空气喷涂

喷枪 Binks 95

出液管..... 66

空气管..... 68 PB

出气压..... 80 psi (0.55MPa)

出液压..... 30 psi (0.21MPa)

稀释率根据需要，最多至体积的10%

为保证避免由于材料本身重力因素而造成管道堵塞，材料罐应低于气罐；喷涂间隙，回吹液体，保持液体鼓动1-2秒。

刷涂

刷子 尼龙/聚酯或天然鬃毛

稀释率不建议稀释

辊涂

滚筒 3/8"-1/2" 耐溶剂混纺滚芯(9.5-12.7mm)

稀释率不建议稀释

如果没有上述的施工设备，可用相同类型的设备代替。

安全注意事项

使用之前应查阅材料安全数据表。

发表的技术数据和使用说明可能会随时改动而无法及时通知。

欲得到更多的技术数据和使用指导，请与您所在地的宣伟(Sherwin-Williams)代表联系。

声明：本说明书的内容都是从英文版本翻译过来的，如有争议或中文与英文不符之处，请以英文版本为主。