



ACROLON 16

POLYURETHANE TOP COAT

聚氨酯面漆16

产品说明	ACROLON 16 是一款优异的聚氨酯高光面漆，双组份，具有良好的装饰性能。 ACROLON 16 适涂于环氧底漆之上，以获得一个坚固且长效的防腐体系。
建议使用范围	钢结构与设备
产品指标	颜色：PU1600（白色）、PU1610（浅灰色）、 PU1660（铁红色）、PU1699（黑色），或按客户要求定制。 面漆：高光 混合比：按重量：6.4（主剂）：1（固化剂） 按体积：4.4（主剂）：1（固化剂） 固化剂：CA47 比重：1.47 ±0.03 Kg/dm ³ 体积固含量：60 %（理论上） 混合使用寿命：2 小时 温度为23°C 挥发性有机化合物（VOC）< 340 g/L 湿膜厚度：83 微米 干膜厚度：50 微米 理论涂布率：12 m ² /L@ 50 微米干膜厚度
	干燥时间表 （温度为23°C，相对湿度为50%） 23°C 表干：1 小时 可重涂时间：最短 16 小时
	产品存放有效期：密闭保存，2 年。 闪点：（Abel）主剂：> 23°C；固化剂：> 38°C 稀释剂/清洗剂：R7K132 如需使用其他稀释剂，请咨询当地宣伟代表。
包装规格	A组分：16.3L置于20L的桶中 B组分：3.7L置于4L的桶中
施工条件	温度：最低5°C，最高50°C（空气，材料和施工表面） 至少要高于露点4°C 相对湿度：不高于85%
施工设备	ACROLON 16 可以采用空气喷涂、高压无气喷涂或辊涂方式。 不要在潮湿表面或潮湿环境下进行施工。 施工时，为所有施工区域提供良好的通风条件，对施工人员的安全及 ACROLON 16 的性能至关重要。 由于ACROLON 16 不可在湿度大于85%的环境下进行施工，因此必须保持空气干燥。
安全注意事项	使用之前应查阅材料安全数据表。 发表的技术数据和使用说明可能会随时改动而无法及时通知。 欲得到更多的技术数据和使用指导，请与您所在地的宣伟(Sherwin-Williams) 代表联系。

声明：本说明书的内容都是从英文版本翻译过来的，如有争议或中文与英文不符之处，请以英文版本为主。