



ACROLON 26

POLYURETHANE TOP COAT

聚氨酯面漆26

产品说明	Acrolon 26 是一款优异的聚氨酯高光面漆，双组份，具有良好的装饰性能。 Acrolon 26 适涂于环氧底漆之上，以获得一个坚固且长效的防腐体系。
建议使用范围	- 船舶、海洋平台及海洋建筑甲板、海上平台、钻机、机械与管道。 - 钢结构与设备桥梁、金属结构、机械、地坪等。
产品指标	颜色：PU2600（白色）、Acrolon2670（铝色）、 PU2662（铁红色）、PU2699（黑色）或按客户要求定制。 面漆：高光 混合比：按体积：3.5（主剂）：1（固化剂） 固化剂：CA47 比重：1.21 ±0.05 Kg/dm ³ 体积固含量：63 %（理论上） 挥发性有机化合物（VOC） <271 g/L 湿膜厚度：79 微米 干膜厚度：50 微米 理论涂布率：12.6 m ² /L.@ 50 微米干膜厚度 干燥时间 （温度为23°C，相对湿度为50%） 23°C 表干：2 小时 可重涂时间：最短 16 小时 混合使用寿命：2 小时 产品存放有效期：密闭保存，2 年。 闪点：（Abel）主剂：> 23°C；固化剂：> 38°C 稀释剂/清洗剂：稀释剂：R7K132 如需使用其他稀释剂，请咨询当地宣伟代表。
包装规格	A组分：15.6L 置于20L 的桶中 B组分：4.4L 置于5L 的桶
施工条件	温度：最低5°C，最高50°C（空气，材料和施工表面） 至少要高于露点4°C 相对湿度：不高于85%
施工设备	ACROLON 26 可以采用空气喷涂、高压无气喷涂或辊涂方式。 不要在潮湿表面或潮湿环境下进行施工。 施工时，为所有施工区域提供良好的通风条件，对施工人员的安全ACROLON 26 的性能至关重要。 由于ACROLON 26 不可在湿度大于85%的环境下进行施工，因此必须保持空气干燥。
安全注意事项	使用之前应查阅材料安全数据表。 发表的技术数据和使用说明可能会随时改动而无法及时通知。 欲得到更多的技术数据和使用指导，请与您所在地的宣伟(Sherwin-Williams) 代表联系。

声明：本说明书的内容都是从英文版本翻译过来的，如有争议或中文与英文不符之处，请以英文版本为主。